

## TOUTRAVO VE509



LUVA DE NEOPRENE COMP. 30 CM

Ref.<sup>a</sup> VE509



### Características produto

Neopreno flocado de algodão. Comprimento : 30 cm. Espessura : 0,75 mm.

Suporte: 100% neopreno.

Flocagem: 100% algodão.

#### COR

Preto

#### TAMANHO

6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

### Utilizações produto - Riscos



Biológicos



Desgaste



Partículas

CHEM D-FINDER



## Os produtos + - Vantagens utilizador



>0,75MM



Estrutura em relevo na palma e nos dedos

Melhor preensão do objecto

Neopreno

Material versátil e muito eficiente contra o calor, detergentes, álcoois, produtos químicos, lubrificantes e hidrocarbonetos

Interior flocado

Absorção da transpiração para um maior conforto

## Certificações - Normas



### REGULAMENTO (UE) 2016/425

#### EN ISO 21420:2020 Exigências gerais

5: A destreza (entre 1 e 5)

#### EN388:2016+A1:2018 Luvas contra os riscos Mecânicos (Níveis obtidos na palma)

3: Resistência à abrasão (entre 1 e 4)

1: Resistência ao corte (de 1 a 5)

1: Resistência ao rasgo (entre 1 e 4)

0: Resistência à perfuração (1 a 4)

X: Resistência ao corte por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).



#### EN ISO 374-1:2016 Luvas de protecção contra os produtos químicos e microrganismos - Parte 1: Terminologia e requisitos de desempenho para os riscos químicos.

TIPO A: Tipo A - Estanque ao ar e à água de acordo com a EN ISO 374-2:2019.

Resistência de permeação a pelo menos 6 produtos químicos ao nível 2, de acordo com a EN16523-1:2015.

.. Determinação da resistência à degradação por produtos químicos, em conformidade com a EN ISO 374-4:2019. Parte 4: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos.

A 3 > 60 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1

J 1 > 10 mn: n-Heptano (J) CAS 142-85-5

K 6 > 480 mn: Hidróxido de sódio 40% (K) CAS 1310-73-2

L 4 > 120 mn: Ácido sulfúrico 96 % (L) CAS 7664-93-9

M 6 > 480 mn: Ácido nítrico 65% (M) CAS 7697-37-2

N 5 > 240 mn: Ácido acético 99% (N) CAS 64-19-7

O 3 > 60 mn: Hidróxido de amónio 25% (O) CAS 1336-21-6

P 6 > 480 mn: Peróxido de hidrogénio 30% (P) 7722-84-1

S 6 > 480 mn: Ácido fluorídrico 40% (S) CAS 7664-39-3

T 6 > 480 mn: Formaldeído 37% (T) CAS 50-00-0



#### EN ISO 374-4 :2019 Luvas de protecção contra os produtos químicos e microrganismos - Parte 4: Determinação da resistência à degradação por produtos químicos

#### EN ISO 374-5:2016 Luvas de proteção contra os produtos químicas e microorganismos - Parte 5: Terminologia e requisitos de performance para os rscos contra os microorganismos.

BACTERIAS  
+ .. BACTERIAS + FUNGOS : Estanque ao ar e à água de acordo com a EN ISO 374-2:2019.  
FUNGOS



## Referências

| Referências | Código de barras | COR   | TAMANHO |  |  |
|-------------|------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| VE509NO06   | 3295249011970    | Preto | 6/7     | 120                                                                                 | 12                                                                                  |
| VE509NO07   | 3295249011987    | Preto | 7/8     | 120                                                                                 | 12                                                                                  |
| VE509NO08   | 3295249011994    | Preto | 8/9     | 120                                                                                 | 12                                                                                  |
| VE509NO09   | 3295249012007    | Preto | 9/10    | 120                                                                                 | 12                                                                                  |
| VE509NO10   | 3295249012014    | Preto | 10/11   | 120                                                                                 | 12                                                                                  |