

CASACO P125L



FICHA TÉCNICA EPI

CASACO DE PROTECÇÃO CONTRA O FRIO

NORMAS EUROPEIAS
EN 340

EN 342 2,3 Cat. II

CERTIFICADO EXAME CE Nº 0072/282/162/06/970163

NÍVEIS DE PERFORMANCE

RESISTÊNCIA AO RASGO DO TECIDO EXTERIOR	X
RESISTÊNCIA EVAPORATIVA R_{ET}	CLASSE 3
PERMEABILIDADE AO AR (ISO 9237)	CLASSE 2
RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DA ÁGUA	X
ISOLAMENTO TÉRMICO I_{CLER}	0.254 M ² K/W (B)

DESCRIÇÃO TÉCNICA EPI

- PROTECÇÃO ISOTÉRMICA CONTRA FRIO POSITIVO (- 5º A 10º C)
- CAPUZ INCORPORADO
- FECHO FRONTAL
- 2 BOLSOS INFERIORES ACOLCHOADOS
- PUNHOS DE MALHA PARA AJUSTE PERFEITO
- ISOLAMENTO TÉRMICO E FORRO
- MANTÉM A TEMPERATURA EM AMBIENTES HÚMIDOS
- RESISTENTE, RESPIRÁVEL, FÁCIL MANUTENÇÃO

EMBALAGEM

CAIXA DE CARTÃO

ALERGIAS

MODELO COM ACABAMENTO ANTI-ALÉRGICO

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

ARMAZENAR EM LOCAL SECO
PROTEGER DE TEMPERATURAS ELEVADAS E DA EXPOSIÇÃO A RAIOS UV
SEM A EMBALAGEM ORIGINAL, PODE SER SUSPENSO NUM CABIDE.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER O EPI FECHADO QUANDO EM USO PARA GARANTIR PROTECÇÃO ISOTÉRMICA EFICAZ
ISOLAMENTO TÉRMICO PODE SER PREJUDICADO POR LIMPEZA INADEQUADA
NÃO REMOVER ETIQUETA DE CONSERVAÇÃO
RESPEITAR INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

CUIDADOS E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

LAVAR À MÃO EM ÁGUA TÉPIDA OU À MÁQUINA EM CICLO LIGEIRO. NÃO USAR SOLVENTES OU LIXÍVIA, NÃO PASSAR A FERRO, NÃO LIMPAR SECO, NÃO SECAR EM MÁQUINA.



NÍVEIS DE PROTECÇÃO	ACTIVIDADE	LIGEIRA	MODERADA
TEMPO DE EXPOSIÇÃO	1 HORA	- 16 ° C	- 22 ° C
	8 HORAS	- 6 ° C	- 10 ° C

COMPOSIÇÃO EPI

- TECIDO EXTERIOR 100% NYLON 62 GR/M²
- FORRO 100% POLYESTER 62 GR/M²
- ISOLAMENTO TÉRMICO 100% POLYESTER 140 GR/M²
- MALHA 100% FIBRA ACRÍLICA

- CORES NAVY, BRANCO
- TAMANHOS XXS-XXXL